(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. November 2001 (22.11.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/87771 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: B01D 53/56, 53/86, 35/04

C01B 21/26,

Gelnhausen (DE). LUND, Jonathan [GB/DE]; Promenade 4, 65779 Kelkheim (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/05297

(74) Anwalt: KÜHN, Hans-Christian; Heraeus Holding GmbH, Schutzrechte, Heraeusstrasse 12-14, 63450 Hanau

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. Mai 2001 (10.05.2001)

(81) Bestimmungsstaaten (national): AU, BR, CA, CN, CZ, IL, IN, JP, KR, MX, NO, PL, RU, UA, US, ZA.

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(30) Angaben zur Priorität: 100 23 567.0

15. Mai 2000 (15.05.2000)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): W.C. HERAEUS GMBH & CO. KG [DE/DE]; Heraeusstrasse 12-14, 63450 Hanau (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GORYWODA, Marek [DE/DE]; Frankfurter Landstr. 40a, 63452 Hanau (DE). LUPTON, David, Francis [GB/DE]; Am Rain 8, 63571

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintressen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR THE REDUCTION OF NITROGEN PROTOXIDE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR REDUZIERUNG VON DISTICKSTOFFOXID

(57) Abstract: The invention relates to a method and device for reducing nitrogen protoxide formed by catalytic combustion of ammonia and oxygen into nitrogen protoxide. The invention provides the use of a catalyst system comprising at least a first catalytic array and at least a second catalytic array for the catalytic combustion of ammonia and oxygen into nitrogen protoxides, first catalytic array being a platinum rhodium array and upstream second catalyst array being a platinum rhodium array with 2 to 4 weight % of rhodium.

(57) Zusammenfassung: Es wird u.a. ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Reduzierung von Distickstoffoxid bereitgestellt, das bei der katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden gebildet wird, wobei ein aus mindestens einem ersten Katalysatornetz und mindestens einem zweiten Katalysatornetz bestehendes Katalysatorsystem zur katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden verwendet wird, wobei das mindestens eine erste Katalysatornetz ein Platinrhodiumnetz und das mindestens eine zweite und stromabwärtige Katalysatometz ein Palladiumrhodiumnetz mit 2 bis 4 Gewichts-% Rhodium ist.



WO 01/87771 PCT/EP01/05297

Verfahren und Vorrichtung zur Reduzierung von Distickstoffoxid

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Reduzierung von Distickstoffoxid, das bei der katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden gebildet wird, wobei ein aus mindestens einem ersten Katalysatornetz und mindestens einem zweiten Katalysatornetz bestehendes Katalysatorsystem zur katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden verwendet wird und wobei mindestens ein erstes Katalysatornetz ein Platinrhodiumnetz ist.

Ein allgemein bekanntes Problem bei der Herstellung von Salpetersäure durch Verbrennung von Ammoniak mittels Sauerstoff unter Bildung von geeigneten Stickstoffoxiden ist die Tatsache, dass dabei Distickstoffoxid (Lachgas) gebildet wird, das bezüglich der Zerstörung der terrestrischen Ozonschicht im Verdacht steht, beim Abbau dieser daran beteiligt zu sein. Es ist bei der Salpetersäureherstellung daher ausgesprochen wichtig, das erzeugte N₂O nachträglich wirksam zu zerstören oder aber die Bildung des Lachgases weitestgehend zu vermeiden. Hierbei sollte die Ausbeute an gewünschten Stickstoffoxiden nicht beeinträchtigt werden.

In DE 198 19 882 A1 wird ein Verfahren zur katalystischen Zersetzung von N₂O in einem bei der Herstellung von Salpetersäure durch katalytische Oxidation von Ammoniak erhaltenen Gasgemisch an einem Katalysator zur Zersetzung von N₂O offenbart, dass dadurch gekennzeichnet ist, dass das aus der katalytischen Oxidation von Ammoniak erhaltene heiße Gasgemisch vor einer nachfolgenden Abkühlung mit Katalysator zur Zersetzung von N₂O kontaktiert wird.

DE-OS 22 39 514 offenbart eine Anordnung von Katalysatorgazen zur Beschleunigung einer Reaktion zwischen zwei oder mehreren durch die Gaze hinduchströmenden Gasen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass an der Seite nach unten gerichteter Strömung einer Gazegrup-

pe aus kostbarem metallischen Material an eine zweite Gazegruppe aus nicht kostbarem metallischen Material und weniger leicht verdampfendem sowie durch die Gase abführbarem metallischen Material angeordnet ist, welches im Betrieb die Beschleunigung der Reaktion unterstützt.

In DE-OS 19 59 137 ist ein Katalysator mit einem an Platin und Rhodium erniedrigten Gehaltvon 12 bis 20 Gewichts-% zur Oxidation von Ammoniak zu Stickstoffoxid offenbart.

In Hollemann-Wiberg "Lehrbuch der anorganischen Chemie", 71. – 80. Auflage, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1971, Seite 360, ist ein Ammoniakverbrennungselement zur Stick-oxidgewinnung mit Platinnetzkatalysator und größere Anlagen mit mehreren übereinander angeordneten Drahtnetzen je Verbrennungselement offenbart.

In EP 0 359 286 B1 wird ein Verfahren zur Reduzierung von Distickstoffoxid offenbart, das bei der katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden gebildet und daraufhin in einer Wärmerückgewinnungseinheit abgekühlt und in Wasser und/oder verdünnter Salpetersäure absorbiert wird, das dadurch gekennzeichnet ist, dass den warmen Verbrennungsgasen eine Retentionszeit von 0,1 bis 3 Sekunden gegeben wird, bevor sie abgekühlt werden. Hierdurch ist es möglich, das gebildete N₂O bis zu 90 % wieder zu zersetzen.

In EP 0 611 041 B1 ist ein Verfahren zur Abschwächung der N₂O-Emissionen während der Inbetriebnahmephase einer Ammoniakoxidationsreaktion offenbart, unter Verwendung eines Katalysatornetzes auf Platinbasis und unter Einbeziehung eines Platinauffangnetzes, das Fasern einer Palladiumlegierung umfasst, wobei die Palladiumlegierung 0,1 bis 5 Gewichts-% Kobalt enthält.

In DE 198 05 202 A1 wird ein Verfahren zur Herstellung von Salpetersäure beschrieben, bei dem Ammoniak an mindestens einem Katalysatornetz, insbesondere Platinnetz, unter Zufuhr von Sauerstoff verbrannt wird und die Reaktionsgase gekühlt werden, wobei die Reaktionsgase stromab des Katalysatornetzes vor der Kühlung über einen temperaturstabilen Katalysator für die Umwandlung des in den Reaktionsgasen enthaltenen N₂O geführt werden.

Die oben aufgezeigten Verfahren weisen entweder unzureichende N₂O-Abbauraten oder aber einen apparativ sehr hohen Aufwand auf, der in wirtschaftlicher Hinsicht als nachteilig anzusehen ist.

Es ergibt sich daher das Problem, mit Hilfe eines neuartigen Verfahrens und einer neuartigen Vorrichtung zur Reduzierung von Distickstoffoxid, die oben genannten Nachteile zumindest teilweise zu beseitigen, insbesondere ein effizientes und vom apparativen Aufwand her kostengünstiges Verfahren und eine entsprechende Apparatur bereitzustellen.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 und durch eine Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7 sowie durch eine Verwendung nach Anspruch 11 gelöst.

Sowohl beim erfindungsgemäßen Verfahren als auch bei der entsprechenden erfindungsgemäßen Vorrichtung wird Ammoniak mit Sauerstoff vermischt und bei einer Temperatur von ca. 860 °C durch Vorbeileiten an einem ersten Katalysatornetz, das ein Platinrhodiumnetz mit typischerweise 5,0 bis 10,0 Gewichts-% Rhodium ist, und durch Vorbeileiten an einem zweiten Katalysatornetz verbrannt, wobei dieses zweite ein Palladiumrhodiumnetz mit mindestens 92 Gewichts-% (oder mehr) Palladium, 2 bis 4 Gewichts-% Rhodium, Rest Platin oder alternativ mit 82 bis 83 Gewichts-% Palladium, 2,5 bis 3,5 Gewichts-% Rhodium, Rest Platin ist, und dabei eine hocheffiziente Reduzierung des Distickstoffoxidanteils bewerkstelligt. Als Netz wird ein gasdurchlässiges Gebilde bezeichnet, das im wesentlichen metallisch ist und beispielsweise durch Wirken, Stricken, Weben oder Vlieslegen hergestellt wird.

Überraschenderweise konnte gezeigt werden, dass durch die gleichzeitige Verwendung der beiden erfindungsgemäßen Katalysatornetze, die gebildete N₂O-Menge von vornherein erheblich reduziert werden konnte, wobei gleichzeitig eine hocheffiziente NO-Erzeugung stattfand.

Zunächst ist es vorteilhaft, dass das Palladiumrhodiumnetz einen Rhodiumgehalt von 2,5 bis 3 Gewichts-% und einen Palladiumgehalt von 82,5 Gewichts-% aufweist, da hiermit eine besonders niedrige N₂O-Bildung erreicht werden kann.

Weiterhin ist es vorteilhaft, dass das Palladiumrhodiumnetz vom Platinrhodiumnetz mittels mindestens eines dritten Netzes beabstandet wird, um auf diese Art und Weise eine Verschweißung der unterschiedlichen Netztypen zu vermeiden, wobei als Material für das dritte Netz hitzebeständiger Stahl (FeCrAl-Legierung z. B. Megapyr oder Kanthal) sich bewährt hat.

Schliesslich kann es vorteilhaft sein, dass das Palladiumrhodiumnetz mindestens ein weiteres Metall aus der Gruppe Iridium, Ruthenium, Rhenium, Cobalt, Nickel, Kupfer, Gold enthält, um

die mechanische Stabilität - bei gleichbleibender katalytischer Funktion - der Palladiumrhodiumkatalysatornetze zu erhöhen.

Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erläuterung der Erfindung:

Versuche im Testreaktor:

Anlagendaten:

Reaktor:

Testreaktor mit effektivem Durchmesser von 100 mm

Reaktordruck:

5 bar

Belastung:

10 tN/m2Tag

Temperatur: Laufzeit:

865°C 20 Tage

Beispiel 1 (Standardsystem):

PtRh8 Netze + PdNi5 Netze

Umsetzungsselektivität von

Ammoniak zu Stickoxyd:

95.5 - 96%

N₂O-Ausstoß:

1000 - 1200 ppm

Beispiel 2 (Vergleichsbeispiel):

Umsetzungsselektivität von

PtRh8 Netze + PdRh1.5 Netze

PtRh8 Netze + PdRh5 Netze

Ammoniak zu Stickoxyd:

95.5 - 96%

N₂O-Ausstoß:

1000 - 1200 ppm

Beispiel 3 (Vergleichsbeispiel):

Umsetzungsselektivität von

Ammoniak zu Stickoxyd:

94,5 - 95%

N₂O-Ausstoß:

900 - 1200 ppm

Beispiel 4 (Erfindung):

PtRh8 Netze + PdRh3 Netze

Umsetzungsselektivität von

Ammoniak zu Stickoxyd:

95.5 - 96%

N₂O-Ausstoß:

300 - 500 ppm

Bemerkung:

Pd-Netze nach Einsatz mechanisch sehr schwach: Risse vorhanden

Beispiel 5 (Erfindung):

PtRh8 Netze + PdRh3Pt5 Netze

Umsetzungsselektivität von

Ammoniak zu Stickoxyd:

95.5 - 96%

N₂O-Ausstoß:

300 - 500 ppm

Bemerkung:

Pd-Netze nach Einsatz mechanisch schwach aber keine Risse vorhanden

Beispiel 6 (Erfindung):

PtRh8 Netze + PdRh3Pt15 Netze

Umsetzungsselektivität von

Ammoniak zu Stickoxyd:

95.5 - 96%

N₂O-Ausstoß:

300 - 500 ppm

Bemerkung:

Pd-Netze nach Einsatz mechanisch stabil und keine Risse vorhanden.

2.1. Versuche im Industriereaktor:

Anlagendaten:

Reaktor:

Industrieanlage mit zwei parallelen Reaktoren

Reaktordruck:

4.8

Belastung:

11.2 tN/m2Tag

Temperatur:

880°C

Laufzeit:

180 Tage

Reaktor 1 (Standardsystem):

PtRh5 Netze + PdNi5 Netze

Umsetzung von

Ammoniak in Stickoxyd:

95 %

N₂O-Ausstoß:

1500 ppm

Reaktor 2 (Erfindung):

PtRh5 Netze + PdPt15Rh2,5 Netze

Umsetzung von

Ammoniak in Stickoxyd:

95 %

N₂O-Ausstoß:

1000 ppm

2.2. Versuche im Industriereaktor:

Anlagendaten:

Reaktor:

Industriereaktor

Reaktordruck:

3.5 bar

Belastung:

5.85 tN/m2Tag

Temperatur:

860°C

Laufzeit:

300 Tage

Beispiel 1 (Standardsystem)

PtRh5 Netze + PdNi5 Netze

Umsetzung von

Ammoniak in Stickoxyd:

94 - 96 %

N₂O-Ausstoß:

1200 - 1600 ppm

Beispiel 2 (Erfindung):

PtRh5 Netze + PdPt15Rh3 Netze

Umsetzung von

Ammoniak in Stickoxyd:

94 - 96 %

N₂O-Ausstoß:

400 - 800 ppm.

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Reduzierung von Distickstoffoxid, das bei der katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden gebildet wird, wobei ein aus mindestens einem ersten Katalysatornetz und mindestens einem zweiten Katalysatornetz bestehendes Katalysatorsystem zur katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden verwendet wird und wobei das mindestens eine erste Katalysatornetz ein Platinrhodiumnetz ist, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine zweite und stromabwärtige Katalysatornetz ein Palladiumrhodiumnetz mit mindestens 92 Gewichts-% Palladium, 2 bis 4 Gewichts-% Rhodium, Rest Platin ist.
- 2. Verfahren zur Reduzierung von Distickstoffoxid, das bei der katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden gebildet wird, wobei ein aus mindestens einem ersten Katalysatornetz und mindestens einem zweiten Katalysatornetz bestehendes Katalysatorsystem zur katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden verwendet wird und wobei das mindestens eine erste Katalysatornetz ein Platinrhodiumnetz ist, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine zweite und stromabwärtige Katalysatornetz ein Palladiumrhodiumnetz mit 82 bis 83 Gewichts-% Palladium, 2,5 bis 3,5 Gewichts-% Rhodium, Rest Platin ist.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Palladiumrhodiumnetz einen Rhodiumgehalt von 2,5 bis 3 Gewichts-% und einen Palladium-Gehalt von 82,5 Gewichts-% aufweist.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Palladiumrhodiumnetz vom Platinrhodiumnetz mittels mindestens eines dritten Netzes beabstandet wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Netz aus einem hitzebeständigen Stahl besteht.

- 6. Vorrichtung zur Reduzierung von Distickstoffoxid, das bei der katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden gebildet wird, wobei ein aus mindestens einem ersten Katalysatornetz und mindestens einem zweiten Katalysatornetz bestehendes Katalysatorsystem zur katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden verwendet wird und wobei das mindestens eine erste Katalysatornetz ein Platinrhodiumnetz, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite und stromabwärtige Katalysatornetz ein Palladiumrhodiumnetz mit mindestens 92 Gewichts-% Palladium, 2 bis 4 Gewichts-% Rhodium, Rest Platin ist.
- 7. Vorrichtung zur Reduzierung von Distickstoffoxid, das bei der katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden gebildet wird, wobei ein aus mindestens einem ersten Katalysatornetz und mindestens einem zweiten Katalysatornetz bestehendes Katalysatorsystem zur katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden verwendet wird und wobei das mindestens eine erste Katalysatornetz ein Platinrhodiumnetz, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite und stromabwärtige Katalysatornetz ein Palladiumrhodiumnetz mit 82 bis 83 Gewichts-% Palladium, 2,5 bis 3,5 Gewichts-% Rhodium, Rest Platin ist.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Palladiumrhodiumnetz einen Rhodiumgehalt von 2,5 bis 3 Gewichts-% und einen Palladium-Gehalt von 82,5 Gewichts-% aufweist.
- 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Palladiumrhodiumnetz vom Platinrhodiumnetz mittels mindestens eines dritten Netzes beabstandet wird.
- 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Netz aus einem hitzebeständigen Stahl besteht.
- 11. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 10 zur Reduzierung von Distickstoffoxid, insbesondere bei der katalytischen Verbrennung von Ammoniak und Sauerstoff zu Stickstoffoxiden.

	101/11 01/00237				
A. CLASSII	IFICATION OF SUBJEC C01B21/26	B01D53/56	B01D53/86	B01J35/04	
According to	o International Patent Ct	assification (IPC) or to both	th national classification a	and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum do IPC 7	CO1B BO1D	(classification system follo BO1J	wed by classification sym	abols)	
Documental	tion searched other than	minimum documentation	to the extent that such d	ocuments are included in the fiel	lde caprehad
	<u></u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Electronic da	ata base consulted durin	ig the international search	n (name of data base and	d, where practical, search terms	used)
EPO-Inf	ternal, WPI D	ata, PAJ, COM	PENDEX, INSPE	CC, CHEM ABS Data	
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO	D BE RELEVANT			
Category °	T	with indication, where app	propriate, of the relevant p	passages	Relevant to claim No.
А	28 October	882 A (BASF A 1999 (1999-1 the application document	.0-28)		1-11
Α	US 3 873 6 25 March 1 example 2	 575 A (ROTERS 1975 (1975-03-) 2	HANS) 25) -		1-11
				<u> </u>	
Furth	ner documents are listed	in the continuation of box	× С. Х	Patent family members are lis	sted in annex.
"A" docume conside "E" earlier d filing de "L" docume which i	dered to be of particular re document but published o late ent which may throw dout	stale of the art which is no relevance on or after the internationa bits on priority claim(s) or publication date of another	ot c c nal 'X' do c ir	ter document published after the or priority date and not in conflict or clied to understand the principle of invention ocument of particular relevance; It cannot be considered novel or car involve an inventive step when the ocument of particular relevance; It	with the application but or theory underlying the the claimed invention innot be considered to e document is taken alone

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filling date "L" document which may throw doubts on priority clalm(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
18 September 2001	26/09/2001
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Raming, T

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 19819882	A	28-10-1999	DE AU WO EP	19819882 A 4030799 A 9955621 A 1076634 A	\ \1	28-10-1999 16-11-1999 04-11-1999 21-02-2001
US 3873675	A	25-03-1975	DE SU	2145842 A 449471 A		29-03-1973 05-11-1974

A. KLASS IPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C01B21/26 B01D53/56 B01D53/	86 B01J35/04	
Nach der I	niernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kl	assifikation und der IPK	
	ERCHIERTE GEBIETE		
	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymt CO1B BO1D BO1J	pole)	
Recherchi	erte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	soweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während o	ler internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
EPO-Ir	nternal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX, I	NSPEC, CHEM ABS Data	
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommenden Teile	Beir. Anspruch Nr.
A	DE 198 19 882 A (BASF AG) 28. Oktober 1999 (1999-10-28) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument		1-11
A	US 3 873 675 A (ROTERS HANS) 25. März 1975 (1975-03-25) Beispiel 2		1-11
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besonder 'A' Veröffe aber I 'E' älteres Anme 'L' Veröffe scheli ander soll on ausge 'O' Veröffe eine E 'P' Veröffe dem b	e Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist Itlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ber die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht intlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erinfoerischer Faligke werden, wenn die Veröffentlichung mit e Veröffentlichungen dieser Kategorie in \ diese Verbindung für einen Fachmann r '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben i	worden ist und mit der zum Verständnis des der der ihr zugrundeliegenden ung; die beanspruchte Erfindung nicht als neu oder auf ihret werden ung; die beanspruchte Erfindung ill beruhend beitrachtet ihrer oder mehreren anderen /erbindung gebracht wird und naheliegend ist
	Abschlusses der inlemationalen Recherche 8. September 2001	Absendedatum des internationalen Rec	nerchenberichts
	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Räming, T	
		i	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichen die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 01/05297

				/ = .		
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
DE 19819882	A	28-10-1999	DE AU WO EP	19819882 A1 4030799 A 9955621 A1 1076634 A1	28-10-1999 16-11-1999 04-11-1999 21-02-2001	
US 3873675	A	25-03-1975	DE SU	2145842 A1 449471 A3	29-03-1973 05-11-1974	